



Global Sealer
Technologies

**Elephant
Armor®**



Imprimación adhesiva

Para usar con todos los productos Elephant Armor

Elephant Armor® Primer

- Fácil de aplicar - Listo para usar
- Cumple con los requisitos de ASTM C 1059-13 Tipo II (no re-emulsificable) Slurry Bond Coat.
- Cumple con VOC en todo el USA
- La fuerte unión química refuerza la fijación de Elephant Armor u otros productos a base de cemento a la superficie adecuadamente preparada
- Se limpia con agua y jabón
- Aplicaciones en interiores o exteriores

Elephant Armor® Primer

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

Elephant Armor® Primer de GST International (de color blanco) es un agente adhesivo de látex de polímero acrílico con alto contenido en sólidos, diseñado específicamente para ser utilizado con Elephant Armor® en cualquier superficie de hormigón o asfalto. La Imprimación Elephant Armor® también puede utilizarse para pegar madera y espuma EPS.

Elephant Armor® Primer se puede utilizar tanto para aplicaciones interiores como exteriores.

Elephant Armor® Primer cumple o supera los requisitos de ASTM C 1059-13, Tipo II (No reemusificable) Slurry Bond Coat

Cuando utilice Elephant Armor® Primer con aplicaciones Surface Armor™, consulte la etiqueta Surface Armor™ o la ficha técnica de Surface Armor™ para ver las instrucciones de mezcla. visite www.gstinternational.com.

INSTRUCCIONES

PREPARACIÓN:

Realizar la preparación de la superficie de acuerdo con la Guía Técnica ICRI nº 03730. Las superficies de reparación deben estar limpias, sanas y libres de contaminantes que puedan actuar como rompedores de la adherencia, tales como aceite, compuestos de curado, ácidos, suciedad, grasa, pintura y residuos sueltos. Se recomienda el uso de Pro-Grade Cleaner de GST International y el lavado a presión para preparar adecuadamente la superficie de adhesión. La imprimación Elephant Armor® puede aplicarse sobre superficies secas o ligeramente húmedas y libres de agua estancada. Puede utilizarse un soplador para eliminar el exceso de agua.

SLURRY/CAPA DE LECHADA (Mejor Práctica)

Slurry/una lechada es una mezcla de Elephant Armor® con suficiente Elephant Armor® Primer sin diluir (2 partes de Elephant Armor® a 1 parte de Elephant Armor® Primer) para hacer una consistencia parecida a una pintura. Trabaje la lechada en el área de reparación o sustrato con un cepillo de albañilería rígido cubriendo toda la zona. Preste especial atención a las esquinas, los lados y cualquier barra de refuerzo expuesta. Cualquier varilla o refuerzo de acero que haya quedado expuesto necesitará un tratamiento estándar contra el óxido antes de instalar Elephant Armor® Primer. Coloque el Elephant Armor® Mortar antes de que la "capa de lechada" de Elephant Armor® Primer se seque. Si esto ocurre, tendrá que volver a aplicar Elephant Armor® Primer (puro) para restablecer la pegajosidad. Esta aplicación cumple con los requisitos de adhesión estructural de ASTM C 1059-13, Tipo II.

La tasa de aplicación para la "capa de lechada" de Elephant Armor® Primer es de 50 a 100 pies cuadrados por 1 galón de Elephant Armor® Primer y 25 libras de Elephant Armor® (1/2 bolsa). La rugosidad y porosidad del sustrato de hormigón afectará a la cobertura.

AGENTE ADHESIVO (PURO)

Aplique Elephant Armor® Primer sin diluir con brocha, rodillo o el pulverizador de bomba especialmente diseñado por GST International sobre la superficie preparada. Cuando la superficie imprimada se vuelva pegajosa, coloque el Elephant Armor® antes de que el EA Primer se seque y quede libre de pegajosidad. Elephant Armor® Primer utilizado puro, no cumple con los requisitos de adhesión estructural de ASTM C 1059-13, Tipo II.

LIMITATIONS / SAFETY PRECAUTIONS:

- No deje que se congele.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C (40°F).
- No aplicar sobre superficies congeladas o previamente pintadas.
- No aplicar donde exista una presión hidrostática excesiva.
- Proteger la película de imprimación de la suciedad y la humedad, antes de colocar Elephant Armor®.

INFORMACIÓN DE ENVÍO Y HMIS:

VOC:0 g/l
FLASH POINT:N/A
GROUND/AIR VESSEL:No regulado
Etiqueta requerida:Ninguno
Marcaje requerido:Ninguno
UNIFORM FIRE CODE:Sin datos
HMIS RATINGS:H - 1; F - 0; R - 0; PP - H
VIDA ÚTIL:1 año en envase sin abrir.
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:35°-120°F (1°- 49°C).

EVITAR QUE SE CONGELE

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD - IMPORTANTE

LEER ANTES DE USAR

Mantener alejado de los ojos. Evitar el contacto prolongado con la piel. Enjuagar el producto de la piel con abundante agua fresca. En caso de irritación, consulte a un médico. No ingerir. En caso de ingestión, consultar inmediatamente a un médico. Elimine todas las fuentes de ignición tales como chispas eléctricas, estáticas, de fricción y piloto. Utilizar ventilador en lugares cerrados. Utilizar ventilación local por aspiración. Utilizar ropa de protección adecuada y otros EPIs apropiados para proteger los ojos y las manos. Almacenar los productos en un lugar fresco y seco. Vuelva a taponar el envase después de usarlo. Desechar el envase cuando esté vacío.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua abundante durante al menos 15 minutos y acuda a un médico si se altera la visión. En caso de contacto con la piel, lavar abundantemente con agua y jabón. En caso de ingestión, acúdsese inmediatamente al médico. NO provocar el vómito.

Este producto está elaborado con las mejores materias primas disponibles y fabricado con una formulación comprobada bajo un estricto control de calidad para su uso previsto. Sin embargo, los resultados obtenidos con el uso de este producto bajo una variedad de condiciones pueden depender de circunstancias fuera de nuestro control. GST International, Inc. y el vendedor, por lo tanto, no se acepta ninguna responsabilidad por daños de cualquier tipo. La única garantía extendida, expresa o implícita, es por material defectuoso. GST International no será responsable de ningún daño incidental, consecuente o que surja directa o indirectamente del uso de los productos Elephant Armor®.

SDS disponible en www.gstinternational.com

FABRICADO EN EE.UU.



Sparks, NV 89431 1-775-829-2626
www.gstinternational.com